

Продовження додатку II

№	Fe _m	Fe _s	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	П.п.п.	CO ₂
28	1,6	49,1	27,8	0,31	69,39	0,80	0,48	0,06	0,25	0,054	0,022	0,04	0,90	—
29	3,6	51,0	17,2	2,26	70,92	1,81	3,7	0,23	0,28	0,023	0,038	0,08	2,62	—
30	1,5	65,4	0,66	0,65	92,57	0,77	0,25	2,7	0	0	0,027	0,027	2,96	1,73
31	5,0	59,8	6,48	2,10	82,44	2,71	2,07	0,49	0,10	0,10	0,05	0,027	3,04	0,68
32	2,7	65,7	1,86	1,25	92,36	1,35	0,25	0,9	0,03	0,2	0,085	0,03	1,61	0,43
33	3,7	66,0	2,35	0,55	92,51	1,70	0,80	0,37	0,21	0,16	0,02	0,053	1,23	—
34	2,5	66,5	1,80	0,70	93,57	1,29	0,23	0,66	0,10	0,10	0,073	0,025	1,1	0,07
35	7,0	56,5	7,60	3,20	76,87	3,61	4,0	0,65	0,26	0,05	0,095	0,046	3,11	—
36	2,5	54,9	15,76	1,75	77,0	1,29	1,08	0,38	0,20	0,60	0,034	0,03	1,42	0,18
37	2,2	56,9	14,2	1,45	80,0	1,16	0,46	0,49	0,15	0,50	0,046	0,02	1,13	0,11
38	4,5	64,8	2,72	1,5	90,07	2,26	1,63	0,54	0,05	0,1	0,039	0,023	1,67	0,11
39	2,5	62,5	4,0	1,4	87,92	1,34	1,82	0,85	0,3	0,11	0,105	0,046	1,75	—
40	4,5	60,3	5,0	2,4	83,56	2,40	2,60	0,20	0,28	0,09	0,038	0,053	2,35	—
41	3,5	57,6	6,60	3,0	80,14	1,94	3,0	1,26	0,03	0,1	0,085	0,025	3,26	0,35
42	1,6	65,3	3,18	1,08	92,28	0,90	0,25	0,36	0,26	0,2	0,064	0,01	0,88	0,3
43	5,6	46,7	16,6	5,65	63,68	2,87	3,70	0,25	0,26	0,16	0,072	0,062	4,82	—
44	3,0	50,1	21,0	1,48	70,01	1,52	3,10	0,50	0,35	0,04	0,04	0,054	2,25	—
45	2,7	54,0	14,3	2,20	75,74	1,35	2,95	0,23	0,36	0,03	0,075	0,039	2,97	—
46	2,5	60,7	6,50	1,75	85,49	1,27	1,90	0,45	0,30	0,13	0,06	0,015	1,67	—

Таблиця 2. Хімічні аналізи проб силікат-магнетитових кварцитів Лебединського родовища

№	Fe _m	Fe _s	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	S	П.п.п.	CO ₂
47	26,7	34,7	43,0	1,1	33,1	15,0	2,7	1,7	0,127	0,42	0,5	0,172	0,083	2,410	1,74
48	24,6	32,1	43,7	1,65	30,2	14,2	3,02	2,0	0,162	0,55	0,52	0,208	0,106	3,62	2,12
49	28,0	34,5	42,25	1,44	31,80	15,54	2,58	2,15	---	---	---	0,21	0,104	2,89	---